

ESTOL BITUMENSCHLÄMME



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

IHRE STRASSE IN GUTEN HÄNDEN

Straßensanierung

Straßenerhaltung



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

stm-malsch.de

SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG

OTTO-ECKERLE-STR. 7-11; 76316 MALSCH

FON: 07246 9116 -0

FAX: 07246 9116 -70

INFO@STM-MALSCH.DE

WWW.STM-MALSCH.DE

ANWENDUNG

ESTOL-Bitumenschlämme wird zur Porenversiegelung und Herstellung von Oberflächenschutzschichten auf Asphalt- und Betonunterlagen, hauptsächlich auf Fahrbahnen, Autobahnrandstreifen, Geh- und Radwegen, Höfe u.ä. eingesetzt.

Bitumenschlämme eignet sich zur Versiegelung frisch eingebauter Asphaltbeläge und zum Schutz ausgemagerter und gealterter Asphaltbeläge.

Das Produkt ist zu optischen Aufwertung von Asphalt- und Betonflächen geeignet. Zur Erhöhung der Rauigkeit kann ca. 10% Sand der Körnung 0/2 beigemischt werden.

EIGENSCHAFTEN

ESTOL-Bitumenschlämme entspricht den Anforderungen der TL Sbit-StB15 und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

Bitumenschlämme ist lösemittelfrei und auf Wasserbasis, daher umweltfreundlich.

Das Produkt ist gebrauchsfertig mit Füllstoffen, somit ohne Maschineneinsatz einfach anwendbar.

Bitumenschlämme ist widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.

Bezeichnung	Bit.- Schlämme	Schlämme L
Lösemittelfrei	X	
Frostempfindlich	X	
Ganzjährig einsetzbar		X
Schnelltrocknend	X	X
Lagerdauer	6 Monate	12 Monate



Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung, einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH &

EINBAU

ESTOL-Bitumenschlämme ist vor der Verarbeitung aufzurühren. Die Schlämme wird mit einem Gummischieber gleichmäßig verteilt und über der Asphaltdecke abgezogen.

Bei großer Hitze ist vor dem Aufbringen der Schlämme die Asphaltdecke mit Wasser leicht anzufeuchten.

Ältere Asphaltbeläge sollten mit einer wasserverdünnten Schlämme oder ESTOL-C40B5-S als Haftbrücke vorgestrichen werden.

Die behandelten Flächen dürfen erst nach Abtrocknung der Schlämme befahren werden.

Die Trocknungszeit beträgt je Schlämmelage etwa 30 Minuten.

Niedrige Temperaturen verzögern den Trocknungsvorgang.

Ein zweiter Überzug mit ESTOL-Bitumenschlämme ist erst nach vollständiger Durchtrocknung der ersten Lage aufzubringen.

LIEFERUNG/LAGERUNG

ESTOL-Bitumenschlämme ist in 24 x 30kg Gebinden lieferbar.

Im ungeöffneten Originalgebinde ist ESTOL-Bitumenschlämme sechs Monate lagerfähig. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.stm-malsch.de.

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.



Co. KG beschäftigt sich seit über 110 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßenerhaltung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Qualität für anstehende Maßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und den exzellenten Produkten. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

VIELEN DANK

für Ihr Interesse



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 76316 MALSCH
FON: 07246 9116 -0 FAX: 07246 9116 -70
INFO@STM-MALSCH.DE WWW.STM-MALSCH.DE