



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

Beton- & Asphaltfugen-Verguss ESTOL[®]-FUGENVERGUSSMASSE E



**IHRE STRASSE
IN GUTEN
HÄNDEN**

Straßensanierung

Straßenerhaltung

& Straßenbau



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG

OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH

FON 07246 9116-0 · FAX 07246 9116-70

INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE

ANWENDUNG

ESTOL®-Fugenvergussmasse wird zum Vergießen von Beton- und Asphaltfugen verwendet.

Die Fugenvergussmasse ist eine Heißvergussmasse der Qualität N2 gemäß TL Fug-StB 15.

EIGENSCHAFTEN

Die Konsistenz der Fugenvergussmasse E ist fest, nach dem Aufschmelzen flüssig.

Die Dichte beträgt ca. 1,1 g/cm³.

Zwischen 150 °C und 180°C liegt die Verarbeitungstemperatur.

Die Vorgaben der ZTV Fug-StB 15 sind einzuhalten.



Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt

EINBAU

Die Bodentemperatur muss mindestens 5 °C betragen. Der Untergrund sollte trocken und die Oberfläche der Fuge sauber sein.

ESTOL®-Fugenvergussmasse ist in einem indirekt beheizten, thermostatgesteuerten Rührwerk langsam auf die Verarbeitungstemperatur aufzuschmelzen. Dabei sobald wie möglich das Rührwerk einschalten.

Die zu vergießende Fuge reinigen, z.B. durch Ausblasen mit Pressluft. Die Flanken mit ESTOL Primer grundieren. Nach Trocknung des Primers die Fuge mit ESTOL®-Fugenvergussmasse bodeneben vergießen. Die Tiefe der zu bearbeitende Fuge muss mindestens das 1,5-fache der Breite betragen.

Die Fugenvergussmasse E maximal zweimal aufschmelzen, um eine Veränderung der Produkteigenschaften zu verhindern.

Ca. 1,1 kg je Liter Hohlraum.

LIEFERUNG/LAGERUNG

ESTOL®-Fugenvergussmasse E ist in 10 kg und 20 kg Kartonblocks verpackt.

Das Material ist ein Jahr lagerfähig. Kühl und trocken, nicht im Freien lagern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter **www.stm-malsch.de**.

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.



sich seit über 110 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßenerhaltung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Qualität für anstehende Maßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und den exzellenten Produkten. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

DANKE
für Ihr Interesse!



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH
FON: 07246 9116 -0 · FAX: 07246 9116 -70
INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE