



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

Ausbesserung von Deckbelägen ESTOL[®] -REPARATURMÖRTEL E

**IHRE STRASSE
IN GUTEN
HÄNDEN**

Straßensanierung

Straßenerhaltung

& Straßenbau



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH



Video ESTOL-
Reparaturmörtel



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH
FON 07246 9116-0 · FAX 07246 9116-70
INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE

ANWENDUNG

ESTOL®-Reparaturmörtel E (kurz Rep E) ist geeignet zur Ausbesserung von leichten Unebenheiten und Ausplatzungen in Deckbelägen.

Rep E mit der Körnung 0/2 mm ist für die Verfüllung von Spurrillen geeignet, da sich das Material auf Null ausziehen lässt. Das Produkt ist bei einer Bodentemperatur von über +8° C einsetzbar.

- Rep E 0/2 - Einbautiefe bis zu 15 mm
- Rep E 0/5 - Einbautiefe bis zu 30 mm

Tiefer gehende Schadstellen können mit anderem Reparaturgut aus unserer Produktpalette, wie z.B. Biomak, auch in mehreren Schichten ausgeglichen werden. Vor dem Überbauen einer Schicht muss diese vollständig ausgehärtet sein.

EIGENSCHAFTEN

Rep E härtet schnell durch und erreicht eine hohe Festigkeit.

Feinste Schadstellen können mit ESTOL®-Reparaturmörtel E schnell und einfach repariert werden.

Nach Mischung der 2 Komponenten beträgt die Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten.

Die Strecke kann nach kurzer Zeit für den Verkehr freigegeben werden.



Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt

EINBAU

Trockene Schadstellen säubern und eventuell mit ESTOL®-C40B5-S oder ESTOL®-Haftgrund vorbehandeln.

Polymervergütetes Bitumenemulsion und Mineralgemisch vermischen, dabei die Emulsion unter gleichmäßigem Rühren zum Gemisch geben. Kleine Teilmengen umrühren!

ESTOL®-Reparaturmörtel E mit Gummischieber oder Glättkelle auf der Schadenstelle verteilen.

Die Verarbeitung von Rep E muss wegen der schnellen Aushärtung nach ca. 10 Minuten abgeschlossen sein.

Vor Verkehrsübergabe mit Sand abstreuen.
...fertig!

LIEFERUNG/LAGERUNG

ESTOL®-Reparaturmörtel E liefern wir im 10/4,5 kg-Gebinde (polymervergütetes Bitumen + Mineralgemisch).

Die Mengen sind aufeinander abgestimmt. Auf einer Palette sind 18 Gebinde verpackt.

ESTOL®-Reparaturmörtel E ist frostfrei und trocken zu lagern!

Im ungeöffneten Originalgebinde ist das Material maximal sechs Monate lagerfähig.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer **Homepage** unter www.stm-malsch.de oder im unserem **Video** www.vimeo.com/740358109



Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.



sich seit über 110 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßenerhaltung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Qualität für anstehende Maßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und den exzellenten Produkten. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

DANKE
für Ihr Interesse!



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH
FON: 07246 9116 -0 · FAX: 07246 9116 -70
INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE